003

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª **5781** ITC Nº **786**

INT

MAR-2012 (WP1327)

- Tinta plástica formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada, especialmente concebida para interiores.
- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Disponível em: **Branco e Base 10**

5L 15L

Dyrumatic DISPONÍVEL EM MILHARES DE CORES

TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta Plástica	Interior	Estuque e reboco

DYRUP PARCEIROS DE INVESTIGAÇÃO FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

PROPRIEDADES	BENEFÍCIOS
Lavável	Paredes limpas durante mais tempo
Boa cobertura	Uma só demão
Anti-fungos	Retarda o aparecimento de manchas de humidade
Excelente aplicabilidade	Fácil de usar/aplicar
Bom tempo aberto	Permite retoques

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
  Superficies lisas: 12-16 m²/L (por demão)
  Superficies rugosas: 6-8 m²/L (por demão)
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
  Aprox .4h
- SECAGEM TOTAL:
  Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,603 0,007 (a 23ºC)**
- VISCOSIDADE: **100 -110 KU (a 23ºC)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **43,7 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superficies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

- Em superfícies porosas ou pobres aplicar uma demão com um primário fixador DIP Fix ou Seláqua, seguida de uma demão de preparação com o produto Dyruplad ref. 5112.
- Em superfícies de estuque ou de roscone em bom estado e no caso de repinturas de superfícies coesas basta aplicar uma demão de preparação com Dyruplad ref. 5112.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Aplicar 1demão de **003** na superficie devidamente preparada, sem diluição.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

Limpeza das ferramentas

- Água

Indicações importantes

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Na pintura de fundos contrastantes pode necessitar de uma segunda demão.
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35ºC ou infeior a 10ºC e com uma humidade relativa superior a 80%

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

Uma marca PPG