

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# DYRUPLAD

## TINTA PLÁSTICA

### Interior

1.	Descrição	Tinta formulada com base em resinas estireno-acrilicas em dispersão aquosa.
2.	Utilização	Na construção civil, em superfícies interiores, especialmente suportes problemáticos quanto a cobertura e aderência, como por exemplo gesso cartonado, estuque projectado, etc. Pode também ser utilizado como primário, para acabamentos semi-mate ou acetinado.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavável.</li> <li>• Boa cobertura, brancura e acabamento.</li> <li>• Excelente aderência e penetração sobre gesso cartonado e estuque projectado não necessitando de primário.</li> <li>• Fácil aplicação.</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cor: Branco</li> <li>• Brilho: mate</li> <li>• Densidade: 1,62 (a 23°C)</li> <li>• Viscosidade: 105-110 KU (a 23°C)</li> <li>• Conteudo em sólidos: 65,0%</li> <li>• Ponto de inflamação: não inflamável</li> <li>• Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas e secas.</p> <p>No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral, lavando se necessário e efectuar reparações.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Em superfícies já atacadas com bolores:</u> lavar previamente com o produto desinfectante <b>Dyruwash refª 9360</b>.</li> <li>• <u>Superfícies interiores com absorção não uniforme ou não consolidadas:</u> aplicar o primário <b>Fix refª 8555</b> ou <b>Seláqua-P refª 5090</b>.</li> </ul>
6.	Aplicação	Agitar o produto até completa homogeneização. Aplicar 2-3 demãos de <b>Dyruplad</b> .
7.	Sistema de aplicação	Trincha, rolo ou equipamento de projecção adequado: adicionar 15% de água na 1ª demão e 5-10% nas restantes. <u>Nota:</u> não ultrapassar as diluições indicadas.
8.	Rendimento	6-8 m <sup>2</sup> /l (por demão) (dependendo do tipo de suporte ou modo de aplicação).
9.	Secagem	Ao tacto: aprox. 30 minutos. Entre demãos: Mínimo. 2h , em ambiente seco e ventilado.
10.	Limpeza	Água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com uma humidade relativa superior a 80%</li> </ul>

*Nota:* Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736

